

Productinformatie

PLANOL BB PLAMUUR

- Groep** : Plamuren en katten
- Omschrijving** : PLANOL BB plamuur voor binnen en buiten is een traditionele mesplamuur op basis van alkydhars
- Eigenschappen** : - Zeer gemakkelijke en soepele verwerking, ook op grote vlakken
- Goede vulling
- Geeft na doorharding een dichte laag waarop een laklaag goed blijft staan
- Door grote elasticiteit geschikt voor buitenwerk
- Toepassing** : Zowel binnen als buiten toepasbaar in alkydhars- en watergedragen-systemen, zoals op gegrond hout, gemeniede en gegronde metalen en op bestaande alkydharsverflagen, mits deze goed hechten en grondig gereinigd, ontvet en geschuurd zijn. De plamuur met een plamuurmes in dunne lagen aanbrengen (natte laag max. 300 micron).
- Opmerking** : Deze plamuur is minder gemakkelijk mengbaar met in water aangemaakte gips. Toevoeging van een aangemaakt cellulose-vulmiddel is echter wel mogelijk.
De aldus gemengde plamuur is alleen binnen toepasbaar.
Om grove oneffenheden binnen "uit te gipsen" adviseren wij PLANOL EM combinatieplamuur aangemaakt met gips. Een andere mogelijkheid is toepassing van DE VOS renovatiepasta.
- Verpakking** : Bus van 3 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerking** : Uitstekende verwerking met het plamuurmes, ook op grote vlakken. Rolt niet.
- Droging/Schuurbaarheid** : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van 300 micron is de plamuur na 24 uur droog schuurbaar met 3M wit schuurpapier nr. 150 of nat slijpbaar met waterproof schuurpapier nr. 280.
- Overschilderbaar** : Na schuren of slijpen - zie droging – overschilderbaar met GLAZOL lakken (watergedragen of oplosmiddelhoudend). Raadpleeg voor meer informatie de product-informatiebladen van de diverse GLAZOL lakken, b.v. Glazol VLS systeemlak of Glazol XTD hoogglanslak.
- Elasticiteit** : Aangebracht in een laagdikte van 0,3 mm en na een warmteveroudering van 5 uur bij 100° C, geen barstvorming om een doorn van 30 mm doorsnede.
- Dichtheid** : 1,81 kg/dm³
- Vaste stofgehalte** : 86% (m/m)
- Verdunning** : Voor het reinigen van gereedschappen e.d. terpentijn gebruiken



DE VOS VERF

01010-05

Productinformatie

PLANOL BB PLAMUUR

Vlampunt	: 41° C
Houdbaarheid	: Minimaal 12 maanden bij koele en vorstvrije opslag. Na gebruik de inhoud glad strijken en afdekken met de aluminiumfolie. De randen goed aandrukken.
Kleur	: Naturel en grijs
Opmerking	: PLANOL BB plamuur voldoet aan de kwaliteitsomschrijving van het C.O.T. voor verven en aanverwante producten nummer 05.00.

08-05-15

2



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

VERFFABRIEK
H. DE VOS & ZN BV
DEN HAAG
WWW.DEVOSVERF.NL

Den Haag
Saturnusstraat 15-17
2516 AD Den Haag
T 070 347 36 31
F 070 381 95 35
info@devosverf.nl

ING
NL181INGB0000015119
ABN AMRO
NL51ABNA0457072857
Handelsregister
27165454 KvK Haaglanden

Op al onze leveringen, offertes, adviezen enz. zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor verf- en drukinkt, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.