
1208 DEVELON PU ZIJDEGLANS Versie 01.0

Omschrijving	: zijdeglanzende performante ééncomponente coating op basis van polyurethaan gemodificeerde alkydhars.
Bijzondere eigenschappen	: fraaie zijdeglans, goede vloeijing en vulling, snelle droging en goede krasvastheid
Toepassing	: als afwerklaag voor hout binnen.

Basisgegevens	: bepaald bij 20^oC en 65% RV
Bindmiddel	: polyurethaan gemodificeerde alkydhars
Viscositeit	: 0.9 Pa.sec.
Glans	: zijdeglans
Kleur	: transparant
Soortelijk gewicht	: ca. 0,92 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 60 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog in ca. 2 uur kleefvrij in ca. 4 uur overschilderbaar na ca. 18 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en luchtspuit. Vóór gebruik goed roeren, na gebruik de verpakking goed sluiten.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 35 - 42 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 13 - 14m ² per liter
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
Verdunning	: terpentijn
Reiniging gereedschap	: terpentijn

Overige gegevens

Dekking	: n.v.t.
Vulling	: goed

1208 DEVELON PU ZIJDEGLANS Versie 01.0

Vloeïing	: uitstekend
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Verpakking	: 0,25 - 1 en 2,5 liter

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II, : subcat. i. performante eencomponentcoatings.
Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl