1101 DEVETOP PU/ALKYD VULGROND Versie 01.0

Omschrijving	: hoog vullende, waterverdunbare, matte grondlak op basis van speciale dispersie bindmiddelen; voor binnentoepassing.
Bijzondere eigenschappen	: prima vloeiing, reukarm, soepele verwerking, goede schuurbaarheid en dekking, in één laag is dekking te realiseren, vult in twee lagen een fijne houtnerf.
Toepassing	: als ondergrond voor Devetop PU/AC glans, zijdeglans en mat; Devetop PU/Alkyd hoog- en zijdeglans en traditionele alkydhars-lakken. Op ondergronden van hout; voor overige ondergronden wordt Devetop Universele Hechtprimer aanbevolen. Ook geschikt om moeilijk te plamuren voorwerpen met de kwast glad of te werken.

Basisgegevens : bepaald bij 20^{0}C en 65% RV

Bindmiddel	: PU-Acrylaat-Alkyd dispersie
Viscositeit	: > 15 Poises
Glans	: mat
Kleur	: gebroken wit, aan te kleuren met universele kleurpasta's
Soortelijk gewicht	: 1.60 kg/ltr
Vaste-stofgehalte	: 70 gewicht%, 53 volume%
Droogtijd	: na ca. 4 uur schuurbaar en na ca. 16 uur overschilderbaar. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid zijn bovengenoemde tijden ook langer

Applicatiegegevens

Verwerking	: ondergrond grondig reinigen met Devetaal Verfreiniger en goed schuren; indien nodig de 1e laag met max. 7% water verdunnen, overgronden met onverdunde Vulgrond. Devetop PU/Alkyd Vulgrond aanbrengen met kwast of verfroller. voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog: 45 - 60 micrometer = nat 80 - 100 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 5 m^2/ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 9 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

1101 DEVETOP PU/ALKYD VULGROND Versie 01.0

Overige gegevens

Dekking : goed

Vulling : de hoge vullingsgraad wordt bereikt met een lage pigment volumeconcentratie. Dit resulteert in een geringe zuiging (dus minimaal glansverlies) van de (hoogglans)aflak in de Vulgrond.

Vloeiing : goed

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
Koel, droog en vorstvrij opslaan

Verpakking : 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. d. hout- en metaalverven voor binnen en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding.
Type WG. Max. 130 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl