

## 1215 DEVETAAL PU-V ZIJDEGLANS

Versie 01.1

---

<b>Omschrijving</b>	: polyurethaan gemodificeerde hoogwaardige dekkende houtbescherming met vochtregulerende eigenschappen op basis van oplosmiddelhoudende alkydhars.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: fraaie zijdeglans, thixotroop, goede verwerking en vloeïng. Snelle droging, krasvast en goed reinigbaar.
<b>Toepassing</b>	: voor toepassing binnen en buiten, op hout en metaal dat op de juiste wijze is voorbehandelt.

---

### **Basisgegevens** : Bepaald bij 20°C en 65% RV

<b>Bindmiddel</b>	: thixotrope polyurethaan gemodificeerde alkydhars
<b>Pigment</b>	: rutieltitaandioxide, hoogwaardige kleurpigmenten en matteringsmiddel
<b>Viscositeit</b>	: 0.7 – 0.8 Pa.sec/23°C (roeren/schudden)
<b>Glans</b> (na 1 maand $\perp$ 60°)	: zijdeglans, voltoon kleuren 35-55% reflectie
<b>Kleur</b>	: wit en de kleuren via Drost-kleurmix Opmerking : wit en offwhites kunnen na verloop van tijd op donkere plekken vergeling vertonen.
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 0,95 g/cm <sup>3</sup> (TR) tot ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup> (P)
<b>Vaste-stofgehalte</b>	: ca. 60 gewicht%
<b>Vlampunt</b>	: 42°C
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog na ca. 2 uur kleefvrij na ca. 5 uur overschilderbaar na 24 uur

---

### **Applicatiegegevens**

<b>Verwerking</b>	: met kwast, lakroller en spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. Glansreflectie varieert afhankelijk van het soort applicatiemateriaal en de soort (zuigende) ondergrond.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 45 - 55 micrometer = nat 70 - 80 micrometer
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 14 m <sup>2</sup> per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Verdunning</b>	: terpentine

**1215 DEVETAAL PU-V  
ZIJDEGLANS****Versie 01.1****Reiniging gereedschap** : terpentine

---

**Overige gegevens****Dekking** : goed**Vulling** : goed**Vloeïing** : goed**Stabiliteit/opslag** : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar.  
Koel, droog en vorstvrij opslaan**Verpakking** : wit 1 – 2,5 ltr, kleurmix 0,5 – 1 – 2,5 ltr

---

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie** : C - oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.**Europese verfrichtlijn  
2004/42/EG A bijl. II** : subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en  
buiten, inclusief dekkende houtbeitsen  
Type SG. Max. 400 VOS/ltr. Fase II (1-1-2010)

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)