

PRODUKT DATA **HARD HAT® HITTEBESTENDIGE COATINGS 1015 en 1078**

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® 1015 en 1078 zijn hittebestendige coatings gebaseerd op een siliconen gemodificeerde alkydhars.

AANBEVOLEN TOEPASSING

RUST-OLEUM hittebestendige coatings 1015 en 1078 kunnen worden aangebracht op nieuw, blank staal of gestraald staal of goed voorbehandelde, gecoate oppervlakken zoals barbecues, stookgereedschap, hete lucht kanonnen, uitlaten, enz.

RUST-OLEUM hittebestendige coatings 1015 en 1078 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties.

RUST-OLEUM hittebestendige coatings 1015 en 1078 bieden bescherming tot een droge hitte van 750°C (kortstondige piekbelasting) bij toepassing binnen of in een beschutte omgeving buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Mat
Kleur: 1015: Aluminium / 1078: Zwart
Massa: 1015: 1,10 (kg/l) / 1078: 1,36 (kg/l)
Vaste stof gehalte: Aluminium: 47% volume / Zwart: 40% volume
Aanbevolen laagdikte: 35-40 µm droog, komt ongeveer overeen met 85 µm nat

VOC-gehalte: 1015: 458 g/l max / 1078: 416 g/l max
Gebruiksklaar mengsel: 1015: 458 g/l max / 1078: 416 g/l max
Categorie: A/i
EU grenswaarde: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Droogtijden bij 20°C/50% r.v.
Kleefvrij: 2 uur
Hanteerbaar: 8 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Uitgehard: 24 uur nadat de minimale service tijd van 150 °C is bereikt.
De coating geleidelijk opwarmen tot 150°C (max. 50°C/uur)

Hittebestendigheid: Standaard tot 600°C (droog)
Kortstondige piekbelasting tot 750 °C (droog)

Rendement

Theoretisch: 10 - 12 m²/l
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil, losse roest, losse coatings en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Nog intacte, oude verflagen schuren om een goede hechting te krijgen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUKT DATA **HARD HAT® HITTEBESTENDIGE COATINGS 1015 en 1078**

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Niet verdunnen.

Roller: Niet verdunnen. Gebruik kortharige polyamide (perlon 8 - 12 mm) rollers.

Reinigen: Met RUST-OLEUM Verdunner 7301.

APPLICATIE CONDITIES

Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%.

De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

OPMERKINGEN

RUST-OLEUM hittebestendige coatings 1015 en 1078 werken tevens als grondlaag en kunnen niet worden aangebracht over niet hittebestendige grondlagen of coatings.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu