







TECHNICAL DATA SHEET

**HS Premium Clear
5802 - 5808**

Een 2-componenten High Solid Acrylic Clearcoat, als blanke toplaag over basecoat met een zeer goede duurzaamheid en hoge anti-scratch eigenschappen.

HS Premium Clear is een kleurloze, niet vergelende blanke lak met excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge volle glans en optimale flow. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats.

Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100% HS Premium Clear 5802-5808 50% HS Premium Hardener 2:1 5805-5811 0 – 5% Acrylic Thinner 5870-5871		
	Potlife	ca. 2 hr		
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C	17 - 20 s		
	Applicatie methode	1,3 - 1,5 mm 2,5 - 3,5 bar		
	Aantal spuitlagen	2; Laagdikte 40 – 60 µm		
	Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min		
	Droogtijd bij 20°C:	<u>Stofdroog</u> 30 min	<u>Hanteerbaar</u> 8 hr	<u>Fully cured</u> overnacht
	60°C:	5 min	30 min	45 min
	Theoretische dekking	12 m ² /l (50 µm droge laagdikte)		
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/III(b)(e)(840)550		
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.		
	Houdbaarheid	4 jaar		

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.