

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COATING PRT®

# Flexibele, duurzame afwerking van daken en muren

- Flexibele, duurzame afwerking van daken en muren, ideaal om daken wit te maken
- Bestand tegen UV-straling, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Ideale deklaag voor Dacfill® en NOXYDE® om vuilopname te verminderen
- Kan worden gebruikt in zeer vochtige omgevingen

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# COATING PRT®

## OMSCHRIJVING

1-Component hoogwaardige deklaag voor muren en daken, zeer geschikt voor vochtige omgevingen en het wit maken van daken. Vermindert ook de vuilaanhechting op DACFILL® of NOXYDE®.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

- Bekleding van binnen- en buitenmuren die aan een hoge vochtigheid kunnen worden blootgesteld. Bijvoorbeeld badkamers, keukens, etc.
- Eindlaag op Dacfill (verbeterde weerstand tegen stagnerend water en verminderde vuilaanhechting) of Noxyde (verminderde vuilaanhechting)

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid:	1.12 kg/l
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in volume:	42%
Vaste stof gehalte in gewicht:	48%

## DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Kleefvrij:	3 uur
Hanteerbaar:	4 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	24 uur

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

140 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

60 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

7 m²/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond zuiver maken. Laten drogen, eventuele ondergrondlagen moeten volledig droog zijn.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEMOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Alle types, tot 5 vol. % verdunnen met bij voorkeur Thinner 22 of terpentine.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Kleine mohairrol, tot 5 vol. % verdunnen met bij voorkeur Thinner 22 of terpentine.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 4/15 - Druk: 100 bar. Tot 5 vol. % verdunnen met bij voorkeur Thinner 22 of terpentine.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Tot 5 vol. % verdunnen met bij voorkeur Thinner 22 of terpentine.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 22 of terpentine.

## OPMERKINGEN

Reversibel verfsysteem, d.w.z. het product lost terug op in zijn eigen solvent. Mag op recent beton aangebracht worden.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	481 g/l
VOC readymix:	499 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	500 g/l
Vlampunt:	35 °C
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 05/12/2016

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Postbus 138  
4700 AC Roosendaal  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)2476 717 329  
F : +44 (0)2476 718 930  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu