



SPRAYMAX

Product:

2K BLANKE LAK
Zijdeglans

Artikelnummer:

680067

2K Blanke lak. Een enorm vullend vermogen.
Kan 10 minuten na de basislak gespoten worden. Ook geschikt voor watergedragen.
Benzine en zuurbestendig. Extreem krasvast.
De lak is vet op te zetten, ook op staande delen.
Door het harde oppervlak eenvoudig na te schuren. Hecht op alle laksoorten.

Voordelen

- Krasvast
- Vullend vermogen
- Benzine en zuur bestendig

Video's

Hoe werkt dat nou precies die 2K technologie?

Spuitbeeld

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/2K-Technologie.mp4

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/applikationsvorteile-spritzbildvergleich.mp4

Technische informatie


VOORWERK



Oppervlak volledig ontroesten en schuren. Reinigen met SprayMax siliconenverwijderaar (Art.Nr 680090). Het oppervlak moet droog, vet- en stof vrij zijn.




De spuitbus minimaal 2 minuten krachtig schudden. **LET OP!** Dit is heel belangrijk. SprayMax producten zijn zwaar gepigmenteerd en dienen gemengt te zijn vóórdát u begint met spuiten. De aanzuigbuis zal anders snel verstopt raken, en de resterende inhoud onbruikbaar.




Verwijder de rode knop van de dop. Draai de spuitbus met 180° en plaats de rode knop op de pin in het midden van de bus.



Plaats de bus op een stevige ondergrond. Druk met uw handpalm de rode knop helemaal naar beneden.



Na het activeren van de 2K, nogmaals 2 minuten schudden. Bovendien is een goed mengsel noodzakelijk om de producteigenschappen tot zijn recht te laten komen.
Dus: GOED SCHUDDEN AUB!



Tenslotte even kort proefspuiten, en de bus is klaar voor gebruik.

BESCHERMING




Adem beschermingsmasker.

Type A2/P2

Ook is het van belang om beschermingshandschoenen te dragen.

Latex of Nitril


SPUITGANG



Spuitafstand: 10-15 centimeter



1-2 lagen ca. 20 µm



Droogtijd tussen de spuitgangen
10-15 minuten

DROGING



Stofdroog: 12 minuten bij 20°C
Handelbaar: 80 minuten bij 20°C
* Mede afhankelijk van de laagdikte.



IR droging mogelijk
Afluchttijd: 10 minuten
Doorgehard: 20 minuten
Afkoelen: 10 minuten

AFSLUITEND



Niet polijsten!
Dit beïnvloedt de glans en kleur beleving.



De houdbaarheid van een 2K bus is mede afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. De bus is na het activeren ca. 48 uur houdbaar bij een temperatuur van ca. 20°C.



Na het werk de spuitbus ondersteboven houden, en spuiten. Er komt kort materiaal mee, en vervolgens slechts gas. Direct het ventiel loslaten, voor het behoud van de werkdruk. Het ventiel, en de aanzuigbuis zijn nu schoon, en de resterende inhoud is bewaard voor een volgende keer. Doet u dit niet zal het materiaal in de aanzuigbuis/ventiel indrogen. De spuitbus zal verstopten en de resterende inhoud is niet meer bruikbaar.