



SPRAYMAX

Product:

2K EPOXY PRIMER

Beige

Artikelnummer:

680032

Onovertroffen hechting en spuitbeeld. Vloeit mooi uit tot een glad oppervlak.
De snelle droging zorgt voor tijdwinst, omdat er snel geschuurd kan worden.
Uiteraard is de roestbescherming optimaal. Dit product is te gebruiken op staal,
aluminium, verzinkte platen, plamuur en oude verflagen.

Voordelen

- Uitmuntende corrosiebescherming
- Strakke, zeer gladde eindlaag
- Sneldrogend
- Nat-in-nat verwerkbaar
- Chromaat vrij
- Uitgerust met variator cap

Video's

Hoe werkt dat nou precies die 2K Technologie?

Spuitbeeld

Innovatieve variator cap

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/2K-Technologie.mp4

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/applikationsvorteile-spritzbildvergleich.mp4

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/technologie-variator.mp4

Technische informatie

VOORWERK




Oppervlak volledig ontroesten en schuren. Reinigen met SprayMax siliconenverwijderaar (Art.Nr 680090). Het oppervlak moet droog, vet- en stof vrij zijn.



De spuitbus minimaal 2 minuten krachtig schudden. **LET OP!** Dit is heel belangrijk. SprayMax producten zijn zwaar gepigmenteerd en dienen gemengt te zijn vóórdat u begint met spuiten. De aanzuigbuis zal anders snel verstopt raken, en de resterende inhoud onbruikbaar.



Verwijder de rode knop van de dop. Draai de spuitbus met 180° en plaats de rode knop op de pin in het midden van de bus.



Plaats de bus op een stevige ondergrond. Druk met uw handpalm de rode knop helemaal naar beneden.



Na het activeren van de 2K, nogmaals 2 minuten schudden. Bovendien is een goed mengsel noodzakelijk om de producteigenschappen tot zijn recht te laten komen.

Dus: GOED SCHUDDEN AUB!



Tenslotte even kort proefspuiten, en de bus is klaar voor gebruik.

BESCHERMING




Adem beschermingsmasker.
Type A2/P2
Ook is het van belang om beschermingshandschoenen te dragen.
Latex of Nitril

SPUITGANG



2 lagen ca. 70 µm



Droogtijd tussen de spuitgangen
5-8 minuten

DROGING



Stofdroog: 15 minuten bij 20°C
Schuurbaar: 12 uur bij 20°C
* Mede afhankelijk van de laagdikte.



IR droging mogelijk
Topcoats en blanke lak na 15-20 min
Plamuur en vullers na 20-30 min

Mocht u 2K (spuit)plamuur op deze primer willen toepassen. Zal er een droogtijd van 12 uur aangehouden moeten worden, bij een temperatuur van ca. 20°C

VERVOLG



Nat schuren met P800.



Droog schuren met P400-500.



Niet overspuiten met etsende primers!

AFSLUITEND



De houdbaarheid van een 2K bus is mede afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. De bus is na het activeren ca. 4 dagen houdbaar bij een temperatuur van ca. 20°C.



Na het werk de spuitbus ondersteboven houden, en spuiten. Er komt kort materiaal mee, en vervolgens slechts gas. Direct het ventiel loslaten, voor het behoud van de werkdruk. Het ventiel, en de aanzuigbuis zijn nu schoon, en de resterende inhoud is bewaard voor een volgende keer. Doet u dit niet zal het materiaal in de aanzuigbuis/ventiel indrogen. De spuitbus zal verstopen en de resterende inhoud is niet meer bruikbaar.