



SPRAYMAX

Product:

1K MULTIPRIMER

Beige

Artikelnummer:

680278

De gepatenteerde SprayMax technologie zorgt voor een professioneel spuitbeeld. De werkdruk is duidelijk hoger. Door deze druk, en een hoger vaste-stof-gehalte vormt zich vrijwel geen spuitnevel. De werkdruk is constant, ook wanneer de bus bijna leeg is. Het spuitbeeld, met zijn ellipsvormige spuitkegel, is vergelijkbaar met dat van een professionele verfspuit. SprayMax is ontwikkeld voor professioneel eindgebruik.

De kleurkeuze aan Primer Shades maakt het mogelijk om al bij de primer rekening te houden met de uiteindelijke kleur. Hiermee is een duidelijke besparing te behalen, omdat de gewenste dekking van de kleur eerder bereikt is, en het product nat-in-nat verwerkbaar is.

Dit product is uitgerust met een variator cap. Door aan de knop te draaien kan de spuitkegel van vlakstaal, naar ellipsvormig versteld worden. Ook de lakobbrengst en werkdruk kan hiermee aan de behoefte worden aangepast.

Voordelen

- Uitmuntende corrosiebescherming
- Strakke, zeer gladde eindlaag
- Nat-in-nat verwerkbaar
- Doorlasbaar
- Eenvoudige, tijdbesparende verwerking
- Sneldrogend
- Niet bewerkbaar met polyester producten
- Uitgerust met variator cap

Video's

Spuitbeeld

Innovatieve variator cap

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/applikationsvorteile-spritzbildvergleich.mp4

http://www.spraymax.com/fileadmin/user_upload/Videos/technologie-variator.mp4

Technische informatie

VOORWERK



Oppervlak volledig ontroesten en schuren. Reinigen met SprayMax siliconenverwijderaar (Art.Nr 680090). Het oppervlak moet droog, vet- en stof vrij zijn.



De spuitbus minimaal 2 minuten krachtig schudden. **LET OP!** Dit is heel belangrijk. SprayMax producten zijn zwaar gepigmenteerd en dienen gemengt te zijn vóórdat u begint met spuiten. De aanzuigbuis zal anders snel verstopt raken, en de resterende inhoud onbruikbaar.



Bovendien is een goed mengsel noodzakelijk om de producteigenschappen tot zijn recht te laten komen. **Dus: GOED SCHUDDEN AUB!** Tenslotte even kort proefspuiten, en de bus is klaar voor gebruik.

BESCHERMING



Adem beschermingsmasker.

Type A2/P2


Ook is het van belang om beschermingshandschoenen te dragen.

Latex of Nitril

SPUITGANG



Washprimer: 1 laag $\pm 15 \mu\text{m}$
Primer: 1-2 lagen 15-30 μm
Vulprimer: 2-3 lagen 30-50 μm



Droogtijd tussen de spuitgangen
3-5 minuten

DROGING



Stofdroog: 10-12 minuten bij 20°C
Handelbaar: ± 15 minuten bij 20°C
Schuurbaar: ± 25 minuten bij 20°C
* Mede afhankelijk van de laagdikte.



IR droging mogelijk
duur: 7 minuten

VERVOLG



Nat schuren met P800.



Droog schuren 'koppen' met P400-500.

Nat in nat verwerkbaar met tussendroogtijd van 15-30 minuten. Overspuitbaar met alle gebruikelijke laksoorten, ook op waterbasis.

SprayMax Primer shade kan op blank staal 3 maanden 'open' blijven staan voor het afwerken. Minimale droge laagdikte 50 μm .



Niet met polyester en EP-producten afwerken!

AFSLUITEND



Na het werk de spuitbus ondersteboven houden, en spuiten. Er komt kort materiaal mee, en vervolgens slechts gas. Direct het ventiel loslaten, voor het behoud van de werkdruk. Het ventiel, en de aanzuigbuis zijn nu schoon, en de resterende inhoud is bewaard voor een volgende keer. Doet u dit niet zal het materiaal in de aanzuigbuis/ventiel indrogen. De spuitbus zal verstopten en de resterende inhoud is niet meer bruikbaar.