

NICOLAAS ZIJDEGLANSLAK

Omschrijving	: hoogwaardige dekkende houtbescherming met vochtregulerende eigenschappen op basis van oplosmiddelhoudende alkydhars.
Bijzondere eigenschappen	: zijdeglans, goede verwerking en vloeïng. Krasvast en goed reinigbaar.
Toepassing	: voor toepassing buiten, op hout en metaal dat op de juiste wijze is voorbehandeld.
Basisgegevens	: Bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: thixotrope polyurethaan gemodificeerde alkydhars
Pigment	: rutieltitaandioxide, hoogwaardige kleurpigmenten en matteringsmiddel
Viscositeit	: 0.7 – 0.8 Pa.sec/23°C (roeren/schudden)
Glans (na 1 maand $\perp$ 60°)	: zijdeglans, voltoon kleuren 35-55% reflectie
Kleur	: wit en de kleuren via kleur mengsysteem
Soortelijk gewicht	: ca. 0,90 g/cm ³ (TR) tot ca. 1,17 g/cm ³ (P)
Vaste-stofgehalte	: ca. 62 gewicht%
Flampunt	: 41°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 2 uur kleefvrij na ca. 5 uur overschilderbaar na 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, lakroller en spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. Glansreflectie varieert afhankelijk van het soort applicatiemateriaal en de soort (zuigende) ondergrond.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 45 - 55 micrometer = nat 70 - 80 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 14 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: terpentine
Reiniging gereedschap	: terpentine

NICOLAAS ZIJDEGLANSLAK

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	: wit 1 – 2,5 ltr, kleurmix 0,5 – 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C - oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen Type SG. Max. 400 VOS/ltr. Fase II (1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Nicolaas Verf BV – Rooseveltstraat 60 – 2321 BM Leiden – Tel.: 071 576 89 67
E-mail: info@nicolaasverf.nl – Web: www.nicolaasverf.nl

