

NICOLAAS ZIJDEGLANSLAK WATERGEDRAGEN

Omschrijving	: watergedragen zelfvernettende dispersie voor strak lakwerk.
Bijzondere eigenschappen	: uitstekende hechting, als kwastkwaliteit ook uitstekend te verspuiten, goede huidvetbestendigheid, uitstekende vloeijing, lange werkbare open tijd, anti blocking, slijt-/krasvast, niet vergelend, zéér goede dekking, makkelijk te verwerken.
Toepassing	: binnenwerk op hout, steen en steenachtige ondergrond, pleisterwerk, beton, asbestcement en hard plastic.
Basisgegevens	: bepaald bij 20° C en 65% RV
Bindmiddel	: polyurethaan acrylaatdispersie
Pigment	: titaandioxide en weervaste pigmenten
Viscositeit	: highshear ca. 0,9 Pas. lowshear 5500 mPas
Glans (na 1 maand L 60°)	: zijdeglans
Kleur	: standaard wit en transparant.
Soortelijk gewicht (wit)	: ca. 1.24 g/cm ³
pH	: 8-8½
Vaste-stofgehalte (wit)	: ca. 48 gewicht % (+/- 1%)
Vlampunt	: n.v.t.
Droogtijd	: stofdroog na ca. 1 uur kleefvrij na ca. 2 uur overschilderbaar na ca. 8 uur bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid zijn de bovengenoemde tijden ook langer. Niet verwerken beneden 7° C lucht- en ondergrondtemperatuur en een luchtvochtigheid boven 85%.
Applicatiegegevens	
Verwerking	: verwerk de lak met kwasten van kunststof haren (met platte kwasten bereikt men ook een fraai resultaat) en lakrollers van vilt of microvezels. Verspuiten van de lak tevens mogelijk.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 40 micrometer = nat 90 - 100 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 9 - 10 m ² per ltr.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 7 - 28° C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

NICOLAAS ZIJDEGLANSLAK WATERGEDRAGEN

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan. Voor gebruik goed roeren; na gebruik goed sluiten.
Verpakking	: bus 0,5 - 1 - 2,5 ltr
Opmerking	: donkere kleuren in waterverdunbare lakken en muurverven kunnen, in natte toestand (condens, regen), door vochtopname wat vlekkerig worden. Deze vlekken verdwijnen weer zodra de verffilm droog is.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. d. hout- en metaalverven voor binnen en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding. Type WG. Max. 130 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Nicolaas Verf BV – Rooseveltstraat 60 – 2321 BM Leiden – Tel.: 071 576 89 67
E-mail: info@nicolaasverf.nl – Web: www.nicolaasverf.nl