



YachtCoatings

TECHNICAL DATASHEET

640. ALTURA TC

Een 1 componenten polyurethaan hoogglanslak bestand tegen verwerking en slijtage, speciaal bedoeld voor boten. Het produkt is makkelijk aan te brengen met een kwast en heeft goede vloeieigenschappen gecombineerd met een snelle droogtijd. Het geeft een langdurige glans.

Verpakking	0,75 liter
------------	------------

FYSIEKE GEGEVENS (bij 20 °C)

Uiterlijk	Glanzend
Kleur	Zie kleurenkaart
Vaste stof (volume)	50 ± 2 %
Specifiek gewicht	1,08 ÷ 1,12 g/cm ³
Vlampunt	38 °C
Viscositeit 20°C	140 ÷ 150" DIN 4 bij

VERWERKINGSGEGEVENS

Dikte van de droge laag	35 µm voor een laag
Dikte van een natte laag	70 µm voor een laag
Theoretische dekking bij de aanbevolen laagdikte	14 m ² /liter
<u>Droogtijd (bij 20°C)</u>	
- kleefvrij	6 uur
-Droogtijd voor het aanbrengen van een nieuwe laag	min. 18 uur
Manier van aanbrengen	Kwast, roller, spuit
Thinner	N.703, max. 10%
Aanbevolen ondergrond	GIANO, ADHERPOX

VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPPERVLAK

Aanbrengen op schone en droge ondergrond
Nieuw of gerenoveerd hout: het hout dient compleet droog te zijn en er mag geen vuil, vet, stof of resten van de vorige laklaag op zitten.
Gelakt hout: Goed schuren om elke spoor van de vorige laklaag compleet weg te halen.
Staal, Aluminium: Eerst primer aanbrengen volgens specificatie, daarna schuren met P360-400
Polyester: Eerst primer aanbrengen volgens specificatie, daarna schuren met P360-400



YachtCoatings

TECHNICAL DATASHEET

640. ALTURA TC

SCHEMA VOOR DROOGTIJD

Temperatuur	Vochtig- Heidsgraad	Kleefvrij	Droogtijd v.h. aan- brengen v.nieuwe laag		Droogtijd voor het schuren
			Min.	Max.	
5°C	60%	12 uur	24 uur	7 dagen	48 uur
20°C	60%	6 uur	18 uur	7 dagen	48 uur
35°C	60%	3 uur	16 uur	7 dagen	48 uur

ADVIES VOOR HET AANBRENGEN

Om condensatievorming te voorkomen, dient de temperatuur van het oppervlak minstens 3°C boven nul te zijn. Tijdens het aanbrengen dient de omgevingstemperatuur niet lager dan 10°C te zijn. Het drogen wordt aanzienlijk minder bij lagere temperaturen. Het is niet aan te raden om te gaan werken wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 80%. Het termohygometrische onderzoek dient dicht bij het te bewerken oppervlak uitgevoerd te worden. De dikte van de laag in natte toestand verwijst naar een onverdund produkt. In geval van verdunnen dient de waarde verhoogd te worden om de aangewezen droge laagdikte te verkrijgen.

VEILIGHEIDSREGELS

Om redenen van persoonlijke gezondheid is het aan te raden om de EU regelgeving te handhaven. Vermijd ieder contact van het produkt met de huid en de ogen. In geval van besmetting of oraal contact dient u onmiddellijk een dokter te raadplegen. Draag een masker, oogbeschermer en handschoenen bij het aanbrengen van het produkt. Indien u zich in een gesloten ruimte bevindt, maak dan gebruik van een zuurstofmasker, fan of een afzuiginstallatie.

NOTA BENE:

Bovenstaande informatie is afgegeven naar beste weten van Boero, gebaseerd op laboratorium tests en praktische ervaring. Echter, gezien het feit dat de lak vaak gebruikt wordt onder omstandigheden buiten onze controle om, kunnen wij alleen de kwaliteit van de lak garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven informatie te veranderen, zonder dit aan te kondigen. Leest u alstublieft de ALGEMENE AANBEVELINGEN zorgvuldig door.

De huidige editie vervangt alle vorige edities.