



airo-chemie
 A. Schmiemann GmbH & Co. KG
 chemisch-technische Produkte
 D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
 D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
 Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

AC 1401 NL


Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **SUPERFLEX MARRON**



Eigenschappen:

Rode 2K- polyesterplamuur. Fijne structuur en gemakkelijk te schuren kenmerken deze polyester-plamuur. Het geschuurde oppervlak is nagenoeg porienvrij. Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.




Toepassingsgebied:

Autoreparatie, meubelbouw



Chemische basis:

Superflex Marron: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.
 Verharder: Benzoylperoxid



Gebruiksaanwijzing:


De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt.

Niet verwerken op: Verzinkt plaatwerk, aluminium, washprimer, zuurhardende primers, syntetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).




Pot-life:

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden




Mengverhouding:

100 Gewichtsdelen Superflex Marron
 2 Gewichtsdelen hardenerpasta



Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!



Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Schuren:

P 80 - 280
 Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde producten op de geschiktheid voor de bepaalde werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen.