



**airo-chemie**  
A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

**K8 1403 NL**


## Technisch merkblad - Produktinformatie

### Produkt: **WASHPRIMER**

**Eigenschappen:**

Zuurhardende etschprimer met uitstekende roestwering.

Goede hechting op galvanisch verzinkte metaalplaat, vuurverzinkte carrosserieplaat, staalplaat, aluminium.


**Toepassingsgebied:**

Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie

**Chemische basis:**


Washprimer: Polyvinylbutyral, inerte pigmenten en vulstoffen, chromaatvrij

Härter für Washprimer: Fosforzuur, oplosmiddelen

**Gebruiksaanwijzing:**

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en grondig schuren. Airo Washprimer goed omroeren en 1: 1 Härter für Wash Primer toevoegen en het mengsel verwerking.

Word er bij temperaturen onder de 10° C gewerkt, wordt de tijd van droging aanzienlijk verlengd.



Verwerkingsadvies:

Spuitviscositeit

18-20 sec (DIN 4mm)

Spuitdruk


1,8 – 2,2 bar /

Verbruik:

ca. 10 m<sup>2</sup>/l (laagdikte ≈ 20 µm)

Laagdikte:

1 – 2 lagen (15-30 µm)



Droogtijd:

a) 20°C:

1 – 1,5 uur

b) 60°C:

doordroging 20 min

**Waarschuwing!** WashPrimers en andere zuurhardende primers zijn als ondergrond onder polyester producten niet geschikt! Dit geeft onthechting!

**Mengsel:**

1 Volume deel Basis

1 Volume deel Verharder

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet onder de + 10°C!

**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

**Opslagstabiliteit:**

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde producten op de geschiktheid voor de bepaalde werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen.