



PRODUCT INFORMATIE

MAART 2016

FRESCOLITHE REFLEX

OMSCHRIJVING	Watergedragen, fluorescerende verf op basis van een kunstharisdispersie.												
EIGENSCHAPPEN	Hoog gepigmenteerd. Zeer heldere, briljante kleuren. Sneldrogend en onderling mengbaar. Matige dekkraft. Voor gebruik binnen.												
TOEPASSING	Geschikt voor diverse ondergronden en toepassingen zoals stand- en decorbouw, reclameborden, discotheken enz.												
KLEUREN	7, wit en blank (zie Neverlak Emotions waaier).												
VERPAKKING	4 en 10 kg. (onder de naam Decorol Reflex ook te verkrijgen in 1L. verpakking).												
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23 °C. en 50 % R.V. <table><tr><td>Glansgraad</td><td>: mat.</td></tr><tr><td>Dichtheid</td><td>: 1,1 - 1,3 kg/dm³</td></tr><tr><td>Stofdroog</td><td>: na ca. 30 minuten.</td></tr><tr><td>Overschilderbaar</td><td>: na ca. 5 uur.</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.</td></tr><tr><td>V.O.S.</td><td>: klasse A/a 30 g/l 2010 max. 10 g./l.</td></tr></table>	Glansgraad	: mat.	Dichtheid	: 1,1 - 1,3 kg/dm ³	Stofdroog	: na ca. 30 minuten.	Overschilderbaar	: na ca. 5 uur.	Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.	V.O.S.	: klasse A/a 30 g/l 2010 max. 10 g./l.
Glansgraad	: mat.												
Dichtheid	: 1,1 - 1,3 kg/dm ³												
Stofdroog	: na ca. 30 minuten.												
Overschilderbaar	: na ca. 5 uur.												
Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.												
V.O.S.	: klasse A/a 30 g/l 2010 max. 10 g./l.												
THEORETISCH RENDEMENT	5-7 m ² /kg op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.												
PRAKTISCH RENDEMENT	Afhankelijk van de wijze van verwerking en aard en structuur van de ondergrond.												
VERWERKING	<table><tr><td>Verwerkingsmethode</td><td>: kwast , verfröller of verfspuit. : voor een goed resultaat minimaal in twee lagen aanbrengen.</td></tr><tr><td>Verwerkingsconditie</td><td>: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5 °C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80 %. : zorg voor goede ventilatie.</td></tr><tr><td>Verdunning</td><td>: gebruiksklaar. Afhankelijk van het doel, max. 10 % met water te verdunnen.</td></tr></table>	Verwerkingsmethode	: kwast , verfröller of verfspuit. : voor een goed resultaat minimaal in twee lagen aanbrengen.	Verwerkingsconditie	: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5 °C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80 %. : zorg voor goede ventilatie.	Verdunning	: gebruiksklaar. Afhankelijk van het doel, max. 10 % met water te verdunnen.						
Verwerkingsmethode	: kwast , verfröller of verfspuit. : voor een goed resultaat minimaal in twee lagen aanbrengen.												
Verwerkingsconditie	: ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5 °C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80 %. : zorg voor goede ventilatie.												
Verdunning	: gebruiksklaar. Afhankelijk van het doel, max. 10 % met water te verdunnen.												

BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met een deugdelijk vulmiddel en deze goed laten doordrogen. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Frescolithe Reflex altijd verwerken op een witte ondergrond. Ondergronden die éénmaal met Frescolithe Reflex zijn behandeld, hebben (indien ze worden overgeschilderd) een sterke neiging tot “doorbloeden”. Om dit te voorkomen is het aan te bevelen om NovaShield Primer te gebruiken als isolatielaag.

REINIGING GEREEDSCHAP

Direct na gebruik met water.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCH ADVIES

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. Tel. 020-6655678.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.

Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.