

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Tenco Topcoat Zwart	
OMSCHRIJVING	Tenco Topcoat Zwart is een speciale roestwerende coating voor plezier- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten boven de waterlijn welke voorheen zijn behandeld met teer of bitumenproducten. Tenco Topcoat Zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen weersinvloeden.
TOEPASSING	Tenco Topcoat wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Tenco Topcoat Zwart hecht direct op oude teer-, bitumen-, en opgeruwde verflagen. Tenco Topcoat Zwart biedt een roestwerende waterdichte bescherming die makkelijk aan te brengen is en eenvoudig in onderhoud.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - roestwerende en waterdichte bescherming - hecht direct op oude teer en bitumenlagen - gemakkelijk aan te brengen - eenvoudig in onderhoud
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	> 55 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	± 0,98 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Op gladde ondergronden 8-10 m ³ per liter Op ruwe ondergronden 6-9 m ³ per liter
Droogtijden	Stofdroog na ca. 6 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na ca. 24 uur bij 15 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Als aflak; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOC. Als primer (verdund); EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i); 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%

GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil, losse roest of walshuid. Loszittende oude teer- en bitumenlagen verwijderen. Voor gebruik goed roeren. Tenco Topcoat Zwart aanbrengen met een kwast of roller. Niet in direct zonlicht verwerken.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min. 8 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid Op staal: min. 10 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid
VERDUNNING	Terpentine. Tenco Topcoat is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter, 200 liter