

## 1102 DEVETOP UNIVERSELE HECHTPRIMER

Versie 01.1

---

<b>Omschrijving</b>	: hoogwaardige hechtpriemer voor binnen en buiten, o.a. voor hout, metaal, zink, aluminium (plaat-aluminium), hard-PVC, asbest-cement.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: passief roestwerend, matig isolerend op doorbloedende houtsoorten, waterverdunbaar, geen hechting op niet voorbehandelt giet-aluminium.
<b>Toepassing</b>	: hechtpriemer (grondlaag) met een belangrijke positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen. Vooraf object ontvetten m.b.v. Devetaal Verfreiniger.

---

<b>Basisgegevens</b>	: <b>bepaald bij 20°C en 65% RV</b>
<b>Bindmiddel</b>	: geëmulgeerde alkyd gecombineerd met acrylaat dispersie
<b>Viscositeit</b>	: 8 – 10 Poises
<b>Glans</b>	: zijdeglans
<b>Kleur</b>	: wit en kleuren via Drost-kleurmix
<b>Soortelijk gewicht</b>	: wit: 1.31 kg/ltr
<b>Vaste-stofgehalte</b>	: ca. 57 gewicht%
<b>Droogtijd</b>	: bij ca. 23°C. en 50% rel. luchtvochtigheid overschilderbaar met dispersielakken na 2 uur; kunstharslakken een nacht over laten staan.

---

### Applicatiegegevens

<b>Verwerking</b>	: met kwast, roller en spuitlakken en rollen in aangeleverde kwaliteit bij airless spuiten met 3-5 vol.% water verdunnen spuitkop : 0.009 - 0.011 inch spuitdruk: 120 - 140 bar spuithoek: 40° voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 25 - 35 micrometer = nat 50 - 60 micrometer
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 10 m <sup>2</sup> per ltr. op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 9 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Verdunning</b>	: water
<b>Reiniging gereedschap</b>	: water

**1102 DEVETOP UNIVERSELE  
HECHTPRIMER****Versie 01.1****Overige gegevens**

<b>Dekking</b>	: goed
<b>Vulling</b>	: goed
<b>Vloeiing</b>	: goed / matig
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan
<b>Verpakking</b>	: wit 0,75 – 2,5 ltr., kleurmix 1 – 2,5 ltr.

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

<b>ARBO categorie</b>	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO
<b>Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II</b>	: subcat. d. hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding. Type WG max. 130 gram VOS/ltr Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)