

3201 DEVETAAL METAALLAK

Versie 01.2

Omschrijving	: sneldrogende coatingsperformance voor ijzerhoudende ondergronden.
Bijzondere eigenschappen	: hoge dekkracht, goede vloeïng, passieve roestwering en snelle droging.
Toepassing	: apparaten, tractoren, vrachtwagens, machines en staalconstructies.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: alkydhars
Pigment	: diverse licht- en weerbestendige pigmenten
Viscositeit	: 0,7 Pa.sec/23°C
Glans (na 1 maand L 60°)	: hoogglans
Kleur	: alle kleuren van het Drost kleurmengsysteem na verloop van tijd, lichte vergeling van bindmiddel mogelijk
Soortelijk gewicht	: ca. 1,20 g/cm ³ (wit)
Vaste-stofgehalte	: ca. 60% (wit)
Vlampunt	: ca. 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur kleefvrij na ca. 5 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast, lakroller, luchtsput en airless apparaat. Voor gebruik goed roeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 40 - 50 micrometer = nat 70 - 90 micrometer.
Theoretisch rendement	: ca. 12 m ² per ltr. het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: kwastverwerking: terpentine. Sputverwerking: thinner of k.p. benzine
Reiniging gereedschap	: terpentine.

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeijing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 1 en 4 liter basisverf voor Drost-kleurmix.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. i. performante eencomponentcoatings.
Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl