

TRAE LYX®

ZO MAAK JE 'T AF



TD nr: 7041 | Versie: v1-25 | Datum: 31-01-2025

RENOVATOR

Trae Lyx Renovator is een watergedragen 2-componenten polyurethaan renovatielak met uitzonderlijke hechtingskracht. Deze duurzame lak is speciaal ontwikkeld om bestaande oppervlakken nieuw leven in te blazen zonder intensief schuurwerk. Renovator herstelt doffe oppervlakken, verbergt slijtage, vult kleine krasjes en maakt vloeren en andere oppervlakken geschikt voor intensief gebruik. Met een gebruiksvriendelijke applicatie en uitstekende beschermende eigenschappen is het de ideale oplossing voor renovatieprojecten. Deze renovatielak bevat zeer weinig oplosmiddelen.



TOEPASSING

Trae Lyx Renovator is uitermate geschikt voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, waaronder:

- **PVC- en vinylvloeren:** Zorgt voor een duurzame afwerking en herstelt slijtageplekken.
- **Kunststof oppervlakken:** Ideaal voor tafelbladen en andere harde kunststof oppervlakken.
- **Fabrieksmatig gelakte houten vloeren en laminaat:** Hecht uitstekend zonder dat de laklaag volledig verwijderd hoeft te worden.
- **Fineerparket:** Biedt een vernieuwde uitstraling en beschermt tegen dagelijks gebruik.
- **Bestaande laklagen:** Geschikt voor oppervlakken waar andere producten onvoldoende hechting bieden.
- **Bestaande olielagen:** Geschikt voor oppervlakken behandeld met Trae Lyx Hardwax (Pro). Wij raden het gebruik op linoleumvloeren of op oppervlakken behandeld met boenwas of lijnolie af.



VOORBEREIDING

- **Omstandigheden controleren:** Zorg dat de lak- en droogomstandigheden geschikt zijn vóór het aanbrengen. Vermijd direct zonlicht en zorg voor goede ventilatie. Breng het product op kamertemperatuur voordat je begint.
- **Ondergrond reinigen:** Gebruik een intensieve reiniger om de ondergrond schoon, droog, vet- en stofvrij te maken.
- **Tussenschuren:** Schuur bestaande afwerkklagen licht met korrel P120/P15 (hand) of een kleinere korrel bij machinaal schuren. Kies de juiste korrelgrootte en schuurmethode zorgvuldig, zodat je de te renoveren laag niet volledig doorschuurt of extra krassen toevoegt.
- **Proefvlak:** Maak op onbekende ondergronden altijd een proefvlak om hechting en resultaat te testen.

VERWERKING

1. Mengen:

- Schud de verharder krachtig zodat hij dun en vloeibaar is. Roer de basislak door en voeg al roerend de verharder toe. Roer minimaal 1 minuut zeer krachtig door, bij voorkeur mechanisch.
- Giet de lak daarna door een zeef in een lakbak.
- Dek de gemengde lak niet luchtdicht af.

2. Aanbrengen:

- Gebruik een microvezelroller met een vachtdikte 9-11 mm voor gelijkmatige verdeling. Zorg voor voldoende laagdikte .
- Werk in banen of vakken en rol nat-in-nat om strepen te voorkomen. Voorkom verschil in laagdikte tussen de verschillende banen
- Gebruik een langharige synthetische kwast voor randen en kleine onderdelen.

3. Verwerkingscondities:

- **Temperatuur:** Zowel de ruimte als de te behandelen vloer tussen 10°C en 30°C.
- **Luchtvochtigheid:** Tussen 40% en 80% RLV.
- **Potlife.** De lak is verwerkbaar tot circa 1,5 uur na mengen.
- **Let op:** Vermijd menging met andere lakken en gebruik geen gereedschap dat eerder met andere lakken is gebruikt.



4. Droging

- Stofdroog: 45 minuten.
 - Overlakbaar: na 3 uur bij 20°C en 65% RLV. Breng een volgende laag altijd binnen 48 uur aan.
 - Licht belastbaar: Na 24 uur.
 - Volledig belastbaar: Na 5-7 dagen.
- Belangrijk: Vermijd afdekken of afplakken vóór volledige uitharding en zorg tijdens het verwerken en het drogen voor voldoende ventilatie.

5. Laagopbouw

Gebruik de lak alleen op al bestaande afwerkklagen, dus niet op kaal hout. Breng de eerste laag direct aan na het reinigen en eventueel tussenschuren. Breng een tweede laag aan binnen 48 uur. Tussenschuren met korrel P120. Breng na het afwerken met Trae Lyx Renovator geen andere laklagen of polish meer aan.

VERBRUIK

Rendement: Ca. 10-12 m² per liter per laag.

ONDERHOUD

Reinig met een milde reiniger om de afwerking in optimale conditie te houden.

GEREEDSCHAP

- **Aanbrengen** met: Microvezelroller (9-11 mm vachtdikte), langharige synthetische kwast.
- **Reiniging:** Gebruik water of een milde reiniger voor gereedschap vóór aandroging. Na droging kan de lak alleen door schuren verwijderd worden.



OVERIGE SPECIFICATIES

- Glansgraad: mat 25/44 gloss units (60°/85° invalshoek).
- Kleur: Blank.
- Vaste stofgehalte: 29% gewicht.
- VOS-gehalte: Maximaal 80 g/l (EU-grenswaarde: 140 g/l).
- Dichtheid: 1,03 kg/l.
- Viscositeit: Ca. 29 sec (ISO 2431).
- pH-waarde: 7,9.

WAARSCHUWINGEN

- Breng na gebruik van de Renovator lak geen andere laklagen of polish meer aan.
- Vermijd gebruik op of in de buurt van siliconenkit zonder voorafgaande test op siliconenbesmetting.
- Controleer regelmatig of het schuurpapier nog effectief is tijdens het schuren.
- Laat geen vloeibare lakresten achter in afval; voer deze af als chemisch afval.
- Sluit een aangemaakt blik mengsel niet luchtdicht af na gebruik.
- Geschikt voor professioneel gebruik binnen.

HOUDBAARHEID

- Ten minste 12 maanden houdbaar in goed afgesloten originele verpakking, mits koel, droog en vorstvrij bewaard.
- Na opening beperkt houdbaar.

INHOUD

- 250 ml
- 750 ml
- 2,5 Liter