

# KEMFIX PU NTE



De nieuwste generatie 2K P.U.

- Niet schadelijke emissies - VOC vrij
- MDI lager dan 0.1%
- Geen gebruikers training nodig
- Gemakkelijk uitduwen
- Zeer goed schuurbaar
- Hoog vullend vermogen - zakt niet uit
- Extreme hechting



## TECHNISCH

	NTE 30B	NTE 90B	NTE 50T
	13.223041-01	13.223041-02	13.223041-03
Kleur	Zwart	Zwart	Transparant
Werktijd- open tijd *	30 sec.	90 sec.	50 sec.
Meng tijd*	23 sec.	60 sec.	35 sec.
Span / klem tijd *	2 min.	5 min.	15 min.
Schuurbaar na *	5 min.	10 min.	30 min.
Overschilderbaar na *	20 min.	25 min.	45 min.
Houdbaarheid	24 maanden	24 maanden	12 maanden
Temperatuur bestendigheid	-30° C. – 90°C.		
Verpakking	Duo patroon 50 ml. Geleverd met 1 mixertip		
Kan gebruikt worden op :	PP/PMMA/PVC/ABS/PP-EPDM/CARBON/E-COAT/ALU/PC-ABS/NON FERRO METALEN,HOUT,STEEN, .....		

\*BIJ 23°C

# KEMFIX PU NTE

## GEBRUIKSAANWIJZING :

- Het **KEMFIX PU NTE** lijmsysteem is ontworpen voor gemakkelijke dosering met een handmatig dispenser pistool.
- Om een correcte dosering te garanderen, eerst beide zuigers nivelleren door het geopende patroon in het pistool te plaatsen en te pompen tot het materiaal uit beide kamers van het patroon begint te stromen alvorens de mixertip aan te brengen.
- Na het aanbrengen van de mixertip de trekker met een constante en gelijkmatige snelheid overhalen om zowel prepolymeer als curatief door de mixertip te persen.
- Het wordt aanbevolen om de eerste 25 mm van het gemengde product niet te gebruiken, omdat dit mogelijk nog niet in de juiste mengverhouding is.
- Voldoende gemengd product, in de juiste verhouding, heeft een gelijkmatig helder uiterlijk, is romig, glad en glanzend.
- Het product in de mixertip zal zeer moeilijk of onmogelijk uit te pompen zijn na ongeveer 3/4 van de "werktijd" = "mengtijd". Laat het product door de mixertip stromen of vervang de mixertip voordat u opnieuw begint met pompen.
- Laat na het verwerken de mixertip op het patroon tot **KEMFIX PU NTE** opnieuw gebruikt wordt.
- Om **KEMFIX PU NTE** opnieuw te gebruiken, verwijdert u de mixertip en gooit u hem weg. Pomp wat product uit de openingen zonder dat er een mixertip is aangebracht, tot beide componenten goed uitvloeien.
- Bevestig ten slotte een nieuwe mixertip en begin te pompen.